



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. GIUGNO 2008/EU

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)

POR 251/NE

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	ISO 845-88 ASTM D 3575	Kg/m ³	170	+/- 20
Colore			Nero/Beige	
Assorbimento acqua Water absorption	ASTM D 105	Vol %	> 1,50	
Campo di temperatura di utilizzo Working temperature range	ASTM D 3575	°C	-20 / + 90	
Allungamento a rottura Elongation at break	ASTM D 412	%	>220	
Resistenza alla lacerazione	ASTM D 624	Kg/cmq kPa	3,2 320	
Resistenza alla compressione al 25%	ASTM D 1056/85	Kg/cmq kPa	0,67 67	
Durezza Shore - OO	ASTM D2240	OO	60/65	

Note : gomma espansa a celle chiuse di tipo NBR.

Ottima resistenza AIR+U.V.

CODICE DOGANALE : 40081100

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.