



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.

C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286

Meccanografico Commercio Estero M9721844

Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

Rev. Novembre 2011/BA

info@arefoam.it

www.arefoam.it



MELAMMINA BASOTECT G+

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità (size 250x250x250)	ISO 845	Kg/m3	9	+/- 1,5
Colore			grigia	non sono escluse variazioni nel colore
Indentation hardness test	BASF method for production quality control	N.	≥45	
Resistenza al fuoco	DIN 4102		B1 Low flammability P-HFM 024200	
Thermal conductivity (50 mm thickness)	DIN EN 12667	W/mK	$\lambda_{10} \leq 0,035$	
Sound absorption (50 mm thickness – 2000 Hz frequency)	ISO 10534	%	≥ 90	
Human ecology	OEKO-TEX Standard 100		Class II	

Note : in funzione dei processi di produzioni possono essere presenti sulla superficie del materiale dei piccoli pori in ragione di un massimo di 10 per m2 con dimensioni che possono variare da 5 a 15 mm di diametro.

Il prodotto resiste a temperature fino a 150 °C

Il prodotto non è solubile in acqua

Destinato principalmente per applicazioni nell'industria automobilistica e delle costruzioni come isolante termico e barriera contro il suono

Il prodotto non è raccomandato per applicazioni come articoli per casalinghi ad uso pulizie

CODICE DOGANALE : 39211900

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.